

- Isole les tâches
- Opacité
- Sans reprise
- Sans tension



DÉFINITION

Peinture mate à plafond, haut de gamme, à l'huile chaulée. Isolant au noir de fumée, à la nicotine, à la suie, aux taches. Excellente peinture de rénovation.

UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	: mat
	BS à 85° : 1%
Teintes	: blanc
Densité	: 1,45 (±0.05)
Extrait sec pondéral	: 70,7%
Extrait sec volumique	: 44,3%
Rendement moyen	: 9 à 10 m ² / L

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)	
- au toucher	2 h
- recouvrable	24 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 2b

Conditionnement : 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Plaques de plâtre cartonnées
- Enduits base Plâtre
- Anciennes peintures mates
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation	: lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs	: ponçage, dégraissage (dépoussiérage)

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond				
	Brut	Peint adhérent	Boiserie	Supports bloqués : PVC, verre,...	métaux Ferreux
Impression	AZUMAT dilution 15 %		-	-	-
Intermédiaire		AZUMAT dilution 5 %	-	-	-
Finition	AZUMAT dilution 0 à 5 %		-	-	-

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse

Rouleau : manchon polyamide méché 12mm

Pompe Airless : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit désaromatisé.

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010). Ce produit contient maximum 350 g/l.

Version 3J