

- Aspect mat
- Revêtement de classe D3/I1
- Masquage du faïençage et des micro-fissures
- Forte résistance aux intempéries



DÉFINITION

Revêtement souple à base de liant acrylique modifiée siloxane en dispersion aqueuse.

UTILISATION

- Extérieur
- Neuf et rénovation
- Murs

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : mat - BS à 85° : <1%

Temps de séchage :
(à 23°C et 50% HR)

Teintes & Nuanciers : blanc & 680 T

- au toucher 2 h
- recouvrable 12 h

Densité : 1,40 (±0.05)

Extrait sec pondéral : 65%

Extrait sec volumique : 50%

Rendement moyen : Système D3 : 2 m²/L
Système I1 : 2.4 m²/L

Conservation : craint le gel

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Classification européenne : G₃ E₄ S₁ V₂ W₃ A₂ C₀

Conditionnement : 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Béton
- Enduits
- Ciment neuf ou ancien
- Anciens RPE et RSE, revêtements d'imperméabilisation
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 pour le système D3 et au DTU 42-1 pour le système I1.

Traiter les supports contaminés par des micro-organismes avec le BEM MOUSSE C.

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

PRÉPARATION

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond	
	Porosité, Faïençage,	Porosité, Faïençage, microfissures <0,2 mm
	Système D3 - (A1)	Système I1- (A2)
Impression	ELOXANE dilué 8% 250 g/m ² - 0.175 L/m ²	ELOXANE dilué 10% 200 g/m ² - 0.140 L/m ²
Finition	ELOXANE sans dilution 450 g/m ² - 0.320 L/m ²	ELOXANE sans dilution 400 g/m ² - 0.280 L/m ²

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les fiches techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse : brosse spéciale acrylique
Rouleau : Méché long ou polyamide
texturé
Pistolet pneumatique
Autre : nous consulter

DILUTION

Utiliser de l'eau :
En impression : 10%
En finition : 0 à 5%

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau



ELOXANE

Peinture de ravalement modifiée siloxane

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient maximum 15g/l de COV.

Version 10M