FIXATEUR FX01

Fixateur de fond pigmenté pour façade

- Excellent tendu
- Opacité
- Forte pénétration
- Bonne résistance à la saponification

DÉFINITION

Peinture d'impression solvantée à base de copolymères acryliques.

UTILISATION

- Ravalement
- Extérieur
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : mat
Teintes : blanc
Densité : 1,48
Extrait sec pondéral : 68%
Extrait sec volumique : 44%
Rendement moyen : 8 m² / L
Conservation : bonne en emballage d'origine

Temps de séchage :
(à 23°C et 50% HR)
- au toucher 1 h
- recouvrable 24 h

Classification AFNOR :
- NFT 36005 - Famille 7 - Classe b1

Conditionnement : 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Béton
- Ciment neuf ou ancien
- Enduits hydrauliques

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2).
Traiter les supports contaminés par des micro-organismes avec le **BEM MOUSSE C**.

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FIXATEUR FX01

Fixateur de fond pigmenté pour façade

APPLICATIONS

	Nature du fond			
	Brut minéral		Ancienne peinture organique adhérente	
	Sain	Porosité, Faïençage, microfissures <0,2 mm	Film mince	Film souple & imperméabilisation
Impression	FIXATEUR FX01 Dilution 10% 150 g/m² - 0.125 L/m²	FIXATEUR FX01 Dilution 10% 150 g/m² - 0.125 L/m²	Décapage + FIXATEUR FX01 Dilution 10% 150 g/m² - 0.125 L/m²	-
Intermédiaire	A recouvrir			-
Finition	A recouvrir			-

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez consulter les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Rouleau : manchon polyamide méché 20mm
Pompe Airless : nous consulter
Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie ambiante sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/h) : 750g/l (2010). Ce produit contient maximum 750g/l de COV.

Version 12L

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.