FIXINCO

Fixateur de fond incolore phase aqueuse

- Forte pénétration
- Incolore
- Haut pouvoir fixatif

DÉFINITION

Fixateur à base de polymères en phase aqueuse destiné aux supports absorbants et pulvérulents.

UTILISATION

- Intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : satin

Teintes : incolore

Densité : 1,01

Extrait sec pondéral : 15%

Rendement moyen : 8 à 10 m² / L

Conservation : craint le gel

Temps de séchage :
(à 23°C et 50% HR)
- au toucher 30 mn
- recouvrable 24 h

Classification AFNOR :
- NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Conditionnement : 4 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Fonds poudreux et poreux
- Badigeons
- Plâtre
- Plaques fibres ciments
- Supports pulvérulents
- Enduits hydrauliques
- Pierres

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2). Ne pas appliquer sur support humide ou gelé, à une température < à 5°C , > à 35°C et H.R. > à 80%, en plein soleil et par forte chaleur.

NETTOYAGE

Travaux de rénovation : nettoyage (HP en extérieur), lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage

Travaux neufs : nettoyage (HP en extérieur), ponçage, dégraissage (bois), dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

Services Techniques : **87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 NANTES - Tél 02 51 80 12 00 - commande@bemr.net**
S.A.S.U. au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z **// www.bemr.net //**

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FIXINCO

Fixateur de fond incolore phase aqueuse

APPLICATION

FONDS	FIXATEUR	FINITION
Supports bruts poreux très absorbants et pulvérulents en Extérieur	**FIXINCO** dilué à 10%	A recouvrir
Supports bruts absorbants en Extérieur	**FIXINCO**	A recouvrir
Supports bruts poreux très absorbants et pulvérulents en Intérieur	**FIXINCO** dilué à 10%	Si besoin suivant aspect final recherché
Enduits grattés en Intérieur	**FIXINCO** dilué à 10%	Si besoin suivant aspect final recherché

Avant toute mise en œuvre, veuillez consulter les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse : brosse spéciale acrylique
Rouleau : microfibre polyester 6 mm
ou fibré polyamide 10 mm
Pistolet pneumatique

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE

Eau

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

La température du support ne doit pas dépasser 35°C et ne pas être inférieure à 5°C.

Le support doit être totalement sec et exempt de condensation.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient maximum 10g/l de COV.

Version 10Q

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.