FONGEX

Lasure glycérophtalique

- Satin & brillant
- Microporeux
- Touché soft
- Résistant à l'abrasion
- Thixotrope

DÉFINITION

Lasure glycérophtalique thixotrope, hydrofuge et microporeuse.

UTILISATION

- Extérieur
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : satin
BS à 85° : 29%
Teintes : incolore / teinte bois
Densité : 0,88
Extrait sec pondéral : 41%
Extrait sec volumique : 33%
Rendement moyen : 8 à 10 m² / L
Variable selon l'essence du bois

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)
- au toucher 5 h
- recouvrable 24 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Bois neufs
- Bois bruts
- Anciennes lasures
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : décapage ou ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs : ponçage, dégraissage (bois exotique), dépoussiérage

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

FONGEX

Lasure glycérophtalique

APPLICATIONS

	Nature du fond	
Système	Bois brut	Anciennes lasures & peintures
Impression	FONGEX dilution 15%	-
Intermédiaire	FONGEX dilution 5 à 10%	FONGEX dilution 5 à 10%
Finition	FONGEX Dilution 0 à 5%	FONGEX Dilution 0 à 5%

Pour tout autre support, nous consulter.
Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse
Rouleau : manchon microfibres polyester tissé 10mm
Pistolet pneumatique : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit ou D350

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400g/l (2010). Ce produit contient maximum 400g/l de COV.

Version 3J

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.