

- Blancheur
- Souplesse
- Pénétration
- Bouche pores avant finition Glycéro



## DÉFINITION

Impression microporeuse à base de résines alkydes spécifiques.

## UTILISATION

- Intérieur / Extérieur
- Neuf et rénovation
- Murs et menuiserie

## CARACTÉRISTIQUES

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Aspect</b>                | : mat                       |
| <b>Teintes</b>               | : blanc                     |
| <b>Densité</b>               | : 1,55 (±0.05)              |
| <b>Extrait sec pondéral</b>  | : 79%                       |
| <b>Extrait sec volumique</b> | : 57%                       |
| <b>Rendement moyen</b>       | : 8 à 10 m <sup>2</sup> / L |
| <b>Point éclair</b>          | : > 21°C                    |

**Temps de séchage :** (à 23°C et 50% HR)

|               |           |
|---------------|-----------|
| - au toucher  | 1 h 30 mn |
| - manipulable | 2 h 30 mn |
| - recouvrable | 24 h      |

**Classification AFNOR :** NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a

**Conditionnement :** 1 L - 5 L - 15 L

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtres
- Bois
- Anciennes peintures
- Autres : nous consulter

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Travaux de rénovation | : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage |
| Travaux neufs         | : ponçage, dégraissage (bois), dépoussiérage    |

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

| Système       | Nature du fond                    |                                  |                                   |                |                                   |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|               | Brut                              | Peint adhérent                   | Boiserie                          | métaux Ferreux | Supports bloqués : PVC, verre,... |
| Impression    | IMPRESSION 6005 dilution 10 à 15% | -                                | IMPRESSION 6005 dilution 10 à 15% | -              | -                                 |
| Intermédiaire | -                                 | IMPRESSION 6005 dilution maxi 5% | -                                 | -              | -                                 |
| Finition      | A recouvrir                       |                                  |                                   | -              | -                                 |

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

### Brosse

**Rouleau** : manchon polyamide méché 12mm

**Pistolet pneumatique** : nous consulter

**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

WS ou Diluant D350.

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350g/l (2010). Ce produit contient maximum 350g/l de COV.

Version 3J