

- Aspect mat ciré ou demi-brillant
- Facilité d'application
- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux produits d'entretien



## DÉFINITION

Vernis uréthane mono-composant en phase solvant.

## UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

## CARACTÉRISTIQUES

**Aspect** : Mat ciré - BS à 85° : 22%  
: Demi-brillant - BS à 85° : 78%

**Teintes** : incolore

**Densité** : 0,88 (±0.05)

**Extrait sec pondéral** : 45%

**Extrait sec volumique** : 40%

**Rendement moyen** : 9 à 10 m<sup>2</sup> / L

**Temps de séchage** : (à 23°C et 50% HR)  
- recouvrable 6 h  
Attendre 2 à 3 jours avant mise en service du sol traité

**Classification AFNOR** : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 2b

**Conditionnement** : 1 L - 5 L - 15 L

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Parquets bois
  - Autres : nous consulter
- Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage  
Travaux neufs : ponçage, dégraissage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage pourront être nécessaires.

## Applications

| Système       | Nature du fond              |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|
|               | Bois Brut                   | Peint adhérent |
| Impression    | PARKAL<br>dilution 10 à 15% | -              |
| Intermédiaire | PARKAL                      | PARKAL         |
| Finition      | PARKAL                      | PARKAL         |

Pour une finition parfaite, procéder à un égrenage après la couche d'impression.

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

### Brosse

**Rouleau** : manchon fibres polyamide sur mousse

**Pistolet pneumatique** : nous consulter

**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit désaromatisé.

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 500g/l (2010). Ce produit contient maximum 500g/l de COV.

Version 3J