

- Aspect Brillant
- Résistance à l'abrasion
- Tendu



DÉFINITION

Laque alkyd-uréthane mono composante brillante d'une très grande résistance à l'extérieur.

UTILISATION

- Extérieur
- Neuf et rénovation
- Murs et menuiserie

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	: brillant BS à 85° : 84%
Teintes & nuancier	: RAL, NFX & 680T
Densité	: 1,25 (±0.05)
Extrait sec pondéral	: 71%
Extrait sec volumique	: 56%
Rendement moyen	: 8 à 10 m ² / L

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)	
- au toucher	5 h
- recouvrable	24 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Ciment
- Plâtres
- Bois
- Anciennes peintures
- Supports métalliques
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation	: lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs	: ponçage, dégraissage (bois), dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond				
	Brut	Peint adhérent	Boiserie	métaux Ferreux	Supports bloqués : PVC, verre,...
Impression	IMPRESSION 6005 dilution 10 à 15%	-	IMPRESSION 6005 dilution 10 à 15%	AGRITEX	SIMOPRIMER
Intermédiaire	PU MONO 103 dilution de 0 à 5%				
Finition	PU MONO 103				

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse

Rouleau : manchon fibres polyamides sur mousse ou pure laine velours 4mm

Pistolet pneumatique : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit ou Diluant D350

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient maximum 500g/l de COV.

Version 3J