

- Blancheur
- Tendu velouté
- Thixotrope : évite les coulures



DÉFINITION

Peinture à base de résines alkydes thixotropes.

UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation
- Bois et métal

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	: satiné tendu BS à 60° : 66%
Teintes	: blanc
Densité	: 1,48 (±0.05)
Extrait sec pondéral	: 81%
Extrait sec volumique	: 64%
Rendement moyen	: 8 à 10 m ² / L

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)	
- au toucher	3 h
- recouvrable	24 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4a

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Bois
- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre
- Supports métalliques
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation	: lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs	: ponçage, dégraissage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond				
	Brut	Peint adhérent	Boiserie	métaux Ferreux	Supports bloqués : PVC, verre,...
Impression	IMPRESSION 6005 dilution maxi 10%	-	IMPRESSION 6005 dilution maxi 10%	AGRITEX	SIMOPRIMER
Intermédiaire	SATIN 343				
Finition	SATIN 343				

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse

Rouleau : manchon fibres polyamides sur mousse

Pistolet pneumatique : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

WS ou Diluant D350.

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300g/l (2010). Ce produit contient maximum 300g/l de COV.

Version 3J