

- Mat absolu
- Microporeux
- Blanc profond



## DÉFINITION

Peinture mate pour ravalement à base de résine siloxane et d'émulsions acryliques

## UTILISATION

- Extérieur
- Neuf et rénovation

## CARACTÉRISTIQUES

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Aspect</b>                | : mat profond<br>Aspect minéral<br>BS à 85° : 1.1% |
| <b>Teintes</b>               | : blanc & nuancier 680 T                           |
| <b>Densité</b>               | : 1,48 (±0.05)                                     |
| <b>Extrait sec pondéral</b>  | : 63%                                              |
| <b>Extrait sec volumique</b> | : 45%                                              |
| <b>Rendement moyen</b>       | : 6 à 8 m <sup>2</sup> / L                         |
| <b>Conservation</b>          | : craint le gel                                    |

**Temps de séchage :** (à 23°C et 50% HR)

|               |      |
|---------------|------|
| - au toucher  | 3 h  |
| - recouvrable | 24 h |

**Classification AFNOR :** NFT 36005 - Famille 1 - Classe 10c/7b2

**Classification européenne :** G<sub>3</sub> E<sub>3</sub> S<sub>1</sub> V<sub>2</sub> W<sub>3</sub> A<sub>0</sub> C<sub>0</sub>

**Classification selon norme P 84-403 :** D2

**Conditionnement :** 4 L - 15 L

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Béton
- Enduits
- Ciment neuf ou ancien
- Anciens revêtements base siloxane
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)  
Traiter les supports contaminés par des micro-organismes avec le BEM MOUSSE C.

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

| Système D2 - (A0) | Nature du fond                                                               |                                             |                                                                               |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                   | Brut minéral non structuré                                                   |                                             | Ancienne Peinture adhérente                                                   |        |
|                   | Sain                                                                         | Porosité, Faïençage, microfissures < 0,2 mm | Film mince base Siloxane                                                      | Autres |
| Impression        | MURAPRIM<br>dilution 10%<br>150 g/m <sup>2</sup> - 0.125 L/m <sup>2</sup>    | -                                           | SILOCRYL<br>dilution 0 à 5 %<br>200 g/m <sup>2</sup> - 0.135 L/m <sup>2</sup> | -      |
| Intermédiaire     | SILOCRYL<br>dilution 0 à 5%<br>200 g/m <sup>2</sup> - 0.135 L/m <sup>2</sup> | -                                           | SILOCRYL<br>sans dilution<br>200 g/m <sup>2</sup> - 0.135 L/m <sup>2</sup>    | -      |
| Finition          | SILOCRYL<br>sans dilution<br>200 g/m <sup>2</sup> - 0.135 L/m <sup>2</sup>   | -                                           |                                                                               | -      |

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

**Brosse** : brosse spéciale acrylique

**Rouleau** : manchon polyamide texturé 20mm

**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient maximum 10g/l de COV.

Version 3J