SIMODÉCO

Finition acrylique satinée

- Excellent pouvoir opacifiant
- Non jaunissant
- Bonne opacité
- Facilité d'application

DÉFINITION

Peinture satinée à base de polymères acryliques en dispersion aqueuse. Peinture satinée garnissante d'aspect pochée fin.

UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : satin velouté
BS à 85° : 12%
Teintes : blanc
Densité : 1,45 (±0.05)
Extrait sec pondéral : 63%
Extrait sec volumique : 47%
Rendement moyen : 8 à 10 m² / L

Conservation : craint le gel

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)
- au toucher 1 h
- recouvrable 12 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

Conditionnement : 1 L - 4 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre et ciment
- Toile de verre
- Anciennes peintures
- Papier à peindre
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs : ponçage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SIMODÉCO

Finition acrylique satinée

APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

	Nature du fond				
Système	Brut	Peint adhérent	Boiserie	métaux Ferreux	Supports bloqués : PVC, verre,…
Impression	SIMOPRIM dilution 5 à 10%		SIMOPRO dilution 15%	-	SIMOPRIMER
Intermédiaire	SIMODÉCO dilution 5 à 10%		SAT'INOV dilution 5 à 10 %	-	SIMODÉCO dilution 5 à 10%
Finition	SIMODÉCO dilution 0 à 5 %		SAT'INOV dilution 0 à 5 %	-	SIMODÉCO dilution 0 à 5%

Pour tout autre support, nous consulter.
Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse : brosse spéciale acrylique
Rouleau : Manchon microfibres polyester Tissé ou mélange microfibres polyester 12mm
Pompe Airless : nous consulter

Autre : nous consulter

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient maximum 10g/l de COV.

Version 3J

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.