

- Impression & Finition
- Très mat
- Très blanc
- Facilité d'entretien
- Forte opacité
- Facilité d'application
- Temps ouvert amélioré
- Facilement lavable : classe1



## DÉFINITION

Peinture mate en phase aqueuse, formulée avec un liant biosourcé à base de matières premières renouvelables à 95%. Se caractérise par son opacité et sa résistance à la salissure.

## UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation
- Murs et plafonds

## CARACTÉRISTIQUES

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Aspect</b>                | : mat                      |
|                              | BS à 85° : 0,9%            |
| <b>Teintes</b>               | : blanc                    |
| <b>Densité</b>               | : 1,51 (±0.05)             |
| <b>Extrait sec pondéral</b>  | : 63%                      |
| <b>Extrait sec volumique</b> | : 46 %                     |
| <b>Rendement moyen</b>       | : 7 à 8 m <sup>2</sup> / L |

**Temps de séchage** : (à 23°C et 50% HR)

|               |       |
|---------------|-------|
| - au toucher  | 45 mn |
| - recouvrable | 6 h   |

**Classification AFNOR** : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2/4a

**Conditionnement** : 1 L - 4 L - 15 L

**Conservation** : craint le gel

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre et ciment
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Travaux de rénovation | : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage |
| Travaux neufs         | : ponçage, dépoussiérage                        |

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

| Système       | Nature du fond               |                             |          |                |                                   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|
|               | Brut                         | Peint adhérent              | Boiserie | métaux Ferreux | Supports bloqués : PVC, verre,... |
| Impression    | VISIO PLUS dilution 15 à 20% |                             | -        | -              | -                                 |
| Intermédiaire |                              | VISIO PLUS dilution 5 à 10% | -        | -              | -                                 |
| Finition      | VISIO PLUS dilution 0 à 5%   |                             | -        | -              | -                                 |

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

**Brosse** : brosse spéciale acrylique

**Rouleau** : Manchon microfibres polyester Tissé ou mélange microfibres polyester 12mm

**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient maximum 10g/l de COV.

Version 3J