SIMOPRO **ISOLANT**

Impression isolante et primaire d'accrochage en phase aqueuse

- Primaire murs et bois
- Bloque les remontées de tanin
- Masque les taches
- Forte adhérence

DÉFINITION

Primaire polyvalent et impression isolante à base de polymère en phase aqueuse. Bloque efficacement les taches de café, nicotine, stylo et feutre, huile, graisse, noir de fumée, traces d'humidité sèches, tanins.

UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation
- Murs et menuiseries

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : mat
Teintes : blanc
Densité : 1,35 (±0.05)
Extrait sec pondéral : 56%
Extrait sec volumique : 41%
Rendement moyen : 8 m² / L

Conservation : craint le gel

Temps de séchage : (à 23°C et 50% HR)
- au toucher 1 h
- recouvrable 4 h

Classification AFNOR : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 10g

Conditionnement : 4 L - 15 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre
- Bois
- Verre, Faïence
- Anciennes peintures
- Mélaminé poncé
- Aluminium
- Cuivre

PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs : ponçage, dégraissage (bois), dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SIMOPRO **ISOLANT**

Impression isolante et primaire d'accrochage en phase aqueuse

APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de SIMOPRO ISOLANT diluée à 15%.

	Nature du fond				
Système	Brut	Peint adhérent	Boiserie	métaux Ferreux	Supports bloqués : PVC, verre
Impression	SIMOPRO ISOLANT dilution 5 à 10%	SIMOPRO ISOLANT	SIMOPRO ISOLANT dilution 10 à 15%	Primaire Anti rouille	SIMOPRO ISOLANT
Intermédiaire	-	-	SIMOPRO ISOLANT	-	-
Finition	A recouvrir				

Pour tout autre support, nous consulter.
Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

MATÉRIEL

Brosse : brosse spéciale acrylique
Rouleau : manchon polyamide méché 12mm

DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

OBSERVATIONS

Ne pas teinter, ni mélanger avec d'autres peintures

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 15 g/l de COV.

Services Techniques : **87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 NANTES - Tél 02 51 80 12 00 - commande@bemr.net**
S.A.S.U. au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z **// www.bemr.net //**

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.